FICIM RETARD SURFACE

L *(liquide)* **Réf. 5142/1**
G *(gel)* **Réf. 5007/1**

PRODUIT DE TRAITEMENT DE SURFACE SUR BÉTONS FRAIS

RETARDATEUR DE PRISE DE SURFACE / DÉSACTIVANT BÉTON

FICHE TECHNIQUE

POUR RÉALISATION DE REVÊTEMENTS CIMENT DECORATIFS A GRAVIERS APPARENTS OU "MIGNONETTE LAVEE"-

PROPRIETES / UTILISATIONS

- EMPECHE LE DURCISSEMENT SUPERFICIEL DU CIMENT *(jusqu'à plusieurs mm)* pendant 12 à 15 heures, ce qui permet, après avoir éliminé au jet d'eau et à la brosse le ciment traité en surface, de laisser apparaître les graviers qui restent scellés à leur base dans la masse sous-jacente du béton durci.

- **COLORÉ ROUGE *(NON TACHANT)* POUR UNE VISUALISATION AISÉE DU TRAITEMENT**.

- Les graviers apparents ou **MIGNONETTE LAVEE** constituent un **REVETEMENT DÉCORATIF**.

CHAMPS D'APPLICATION

Dalles préfabriquées d'entourage de piscine,de façade, bacs décoratifs, surfaces bétonnées de sol, etc ...

MODE D'EMPLOI

1- Le **FICIM RETARD SURFACE GEL** s'emploi généralement pur.

2- Le **FICIM RETARD SURFACE LIQUIDE** peut être dilué pour modifier la profondeur recherchée.

- **BETON COULÉ DANS MOULES POUR RÉALISATION DE DALLES PRÉFABRIQUÉES, BACS, ...**
- Appliquer le produit* *(réf.5007/1-gel- de préférence pour une meilleure tenue du produit sur les parois)* à la brosse ou au pistolet directement sur le moule - laisser sécher - couler le béton avec précaution pour éviter l'entrainement du produit *(l'eau du beton pouvant dissoudre le film sec du produit)*.
- Après durcissement de la masse *(12 à 15 h)*, décoffrer puis brosser et laver au jet d'eau la surface du béton qui fût en contact avec le produit*.
- **DALLE OU CHAPE COULÉE**
- Appliquer directement le produit* sur la surface du béton frais aussitôt après disparition de l'eau de ressuage *(c'est à dire quand le béton commence à durcir)* - Pour la version gel *(5007/1)*, serrer si possible le produit à la truelle, puis appliquer une 2ème couche si nécessaire. Pour la version liquide *(5142/1)*, pulvériser directement en une couche - laver et brosser la surface traitée.
- La durée entre l'application et le lavage dépendra de différents facteurs. La qualité du ciment, la dilution éventuelle, la température ambiante, le temps écoulé entre la coulée et l'application du produit. Il est conseillé de réaliser des tests.

NOTA : *- Le retard de prise en surface et la profondeur du traitement varie selon la température ambiante, le type de ciment et la dilution du produit.*

- Eviter de laisser l'eau de pluie s'infiltrer sur les surfaces traitées ou dans les coffrages.

**Réf.5007/1 : si appliqué au pulvérisateur, choisir modèle "AIRLESS" ; Réf.5142/1 : facilement pulvérisable avec tous types de pulvérisateur.*

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **ETAT PHYSIQUE**	: Réf.5007/1 : gel ; Réf.5142/1 : liquide
- **COULEUR**	: Rouge
- **CONDITIONNEMENTS**	: Voir Tarif Général
- **CONSOMMATION**	: 80 à 250 g/m2
- **SECURITE**	: Voir F.D.S.

GARANTIE : Les indications mentionnées sur nos fiches techniques sont le résultat d'essais objectifs communiqués par nos laboratoires à titre d'information. Elles ne sauraient cependant constituer une garantie ni engagement de notre part. La manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que celui-ci convient parfaitement tant qu'à l'usage auquel il le destine, tant qu'à la résistance ou à la sensibilité des supports sur lesquels il est appliqué. Par conséquent, notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas de dommages ou de dégâts. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.

g-fi/fi-serveur/dossierscommuns/documentsproduits/fichestechniques/catalogue/actuelles/5007-1/020105

03/2011

France Industrie s.a. - Zone Industrielle - 3, rue de la Croix Bourgot - 28800 BONNEVAL - FRANCE - S.A. au capital de 200 000 €

ISSA MEMBER The Experts on Cleaning and Maintenance

INTERNET : www.france-industrie.com - STANDARD : +33 2 37 47 26 24 (Tél) +33 2 37 96 21 03 (Fax) - accueil@france-industrie.com - COMMANDE / EXPÉDITION / LIVRAISON : +33 2 31 47 71 67 (Tél) +33 2 37 96 23 47 (Fax) - commandes@france-industrie.com

Technico-Commercial France-Ouest / Paris / R.P. / Dom-Tom / Etranger : +33 2 37 47 71 68 (Tél) / 69 (Fax) - ventes1@france-industrie.com - Technico-Commercial France-Est : +33 2 37 47 71 70 (Tél) / 71 (Fax) - ventes2@france-industrie.com

Achat / Etude : +33 2 37 47 71 78 (Tél) / 79 (Fax) - achats@france-industrie.com - Compta. / Admi. / Personnel : +33 2 37 47 71 82 (Tél) / 83 (Fax) - compta@france-industrie.com - Labo Recherche / Dir. Techn. : +33 2 37 47 71 84 (Tél) / 85 (Fax) - technique@france-industrie.com

SIRET : 308 076 694 00014
APE/NAF : 2041 Z
N°TVA : FR 29 308 076 694

1ER FABRICANT-CONCEPTEUR FRANÇAIS DE + 1500 PRODUITS D'ENTRETIEN / MAINTENANCE INDUSTRIELLE EXCLUSIVEMENT POUR REVENDEURS